





Водно-дисперсионные акриловые краски
«ДИВА-В» и «ДИВА-В супер» 
для внутренних работ
ТУ 2316-007-17490994-2002
СГР №RU.77.99.88.008.E.000023.01.12

Описание. Шелковисто-матовые краски, экономные в расходе, стойкие к сухому трению, не желтеют, не собирают пыль, образуют "дышащее" покрытие. Легко колеруются водными акриловыми и универсальными колерными красками и пастами. Предпочтительна колеровка краской «Дива-Колер». Краска **«ДИВА-В супер»** обладает повышенной белизной (до 95%). Имеют прекрасную адгезию к штукатурке, бетону, кирпичу, гипсокартону, бумажным, флизелиновым и стеклообоям, загрунтованному металлу. Краски быстро высыхают. Хорошо наносятся на поверхности, ранее окрашенные масляными, алкидными, латексными и другими красками. Не допускается нанесение на поверхности, ранее окрашенные известковыми, цементными или силикатными материалами.

Срок эксплуатации во всех климатических зонах не менее 9 лет.

МАТЕРИАЛ ЭКОЛОГИЧЕН! ПОЖАРО-, ВЗРЫВОБЕЗОПАСЕН!

Технические данные

Цветовая гамма	марка В - белизна до 88%, В супер – до 95%. Возможна колеровка по любому каталогу или по образцу
Внешний вид пленки	ровная матовая
Состав	акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, целевые добавки
Разбавитель	вода
Плотность, г/см ³	1,45-1,55
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	47,0
Расход, г/м ²	150-260 в 1 слой
Способ нанесения	кисть, валик, безвоздушное распыление
Рекомендованное количество слоев	2
Время высыхания до степени 3	1 час при 20°C и относительной влажности воздуха 65%
Условия нанесения	при температуре от +5°C до +25°C и относительной влажности воздуха не более 80%
Хранение	в не вскрытой таре в сухих складских помещениях при +5°C ÷ +20°C; предохранять от влаги и попадания прямых солнечных лучей. Продукция с маркировкой  выдерживает 5 кратких циклов замораживания (до -40°C) – оттаивания без потери потребительских свойств. Гарантийный срок хранения: 12 месяцев.

Рекомендации по применению:

- Поверхности перед окраской очистить от пыли, жирных пятен и других загрязнений, а также от мелящих и слабодержащихся покрытий. Известковые и силикатные краски удалить полностью. Вновь оштукатуренные поверхности и свежий бетон выдержать не менее 15 дней до проведения окрасочных работ. Ранее неокрашенные впитывающие поверхности обработать грунтовками «Укрепляющая» или «Дива-АГ», слабовпитывающие и глянцевые – грунтовкой «Контакт-В».
- Перед нанесением краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой не более, чем на 5%. Наносить кистью, валиком или методом безвоздушного распыления.
- При нанесении и отверждении краски температура воздуха, окрашиваемой поверхности и самой краски должна находиться в пределе от +5°C до +25°C, а относительная влажность воздуха – не более 80%.
- Межслойная сушка для грунтовки и эмали - 1 час при +20°C.

Меры предосторожности: окрасочные работы выполнять в рабочей одежде и в перчатках, а при распылении – в респираторе и защитных очках. При попадании в глаза и на слизистые оболочки промыть большим количеством воды. Сразу после окончания работ руки и инструменты вымыть теплой водой с мылом. Не допускать попадания в канализацию, водоемы, почву. Отходы утилизировать согласно действующему законодательству РФ.

**При использовании в промышленных технологиях
запрашивать рекомендации производителя!**