



Водно-дисперсионная акриловая краска  
**«ДИВА-ВП» ПРОТИВОГРИБКОВАЯ**



для внутренних работ

ТУ 2316-007-17490994-2002

СГР №RU.77.99.88.008.E.000023.01.12

**Описание:** Водно-дисперсионная краска «Дива-ВП» применяется для окраски помещений с повышенной влажностью воздуха на поверхностях, не подверженных прямому воздействию воды; имеет повышенную стойкость к биопоражению. Рекомендуется наносить на кирпичные, оштукатуренные и бетонные поверхности, гипсокартон. Колеруется колерными красками «Дива-Колер». Хорошо наносится на поверхности, ранее окрашенные масляными, алкидными, водно-дисперсионными и другими красками, кроме известковых, силикатных, цементных и меловых материалов.

Образующее покрытие шелковисто-матовое, стойкое к сухому трению и легкой влажной уборке, не желтеет, не собирает пыль, "дышит".

Срок эксплуатации не менее 7 лет.

**МАТЕРИАЛ ЭКОЛОГИЧЕН! ПОЖАРО-, ВЗРЫВОБЕЗОПАСЕН!**

**Технические данные**

Цветовая гамма	марка ВП - белизна до 88%, ВП супер – до 95%. Возможна колеровка по любому каталогу или по образцу
Внешний вид пленки	ровная матовая
Состав	акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, целевые добавки
Разбавитель	вода
Плотность, г/см <sup>3</sup>	1,45-1,55
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	47,0
Расход, г/м <sup>2</sup>	150-260 в 1 слой
Способ нанесения	кисть, валик, безвоздушное распыление
Рекомендованное количество слоев	2
Время высыхания до степени 3	1 час при +20°C и относительной влажности воздуха 65%
Условия нанесения	при температуре от +5°C до +25°C и относительной влажности воздуха не более 80%
Хранение	в не вскрытой таре в сухих складских помещениях при +5°C ÷ +20°C; предохранять от влаги и попадания прямых солнечных лучей. Продукция с маркировкой ☼ выдерживает 5 кратких циклов замораживания (до -40°C) – оттаивания без потери потребительских свойств. Гарантийный срок хранения: 12 месяцев.

**Рекомендации по применению:**

- Поверхности перед окраской очистить от пыли, жирных пятен и других загрязнений, а также от мелящих и слабодержащихся покрытий. Известковые и силикатные краски удалить полностью. Вновь оштукатуренные поверхности и свежий бетон выдержать не менее 15 дней до проведения окрасочных работ. Ранее неокрашенные впитывающие поверхности обработать грунтовками «Укрепляющая» или «Дива-АГ», слабовпитывающие и глянцевые – грунтовкой «Контакт-В».
- Перед нанесением краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой не более, чем на 5%. Наносить кистью, валиком или методом безвоздушного распыления.
- При нанесении и отверждении краски температура воздуха, окрашиваемой поверхности и самой краски должна находиться в пределе от +5°C до +25°C, а относительная влажность воздуха – не более 80%.
- Межслойная сушка для грунтовки и эмали - 1 час при +20°C.

**Меры предосторожности:** окрасочные работы выполнять в рабочей одежде и в перчатках, а при распылении – в респираторе и защитных очках. При попадании в глаза и на слизистые оболочки промыть большим количеством воды. Сразу после окончания работ руки и инструменты вымыть теплой водой с мылом. Не допускать попадания в канализацию, водоемы, почву. Отходы утилизировать согласно действующему законодательству РФ.

**При использовании в промышленных технологиях  
запрашивать рекомендации производителя!**