



Водно-дисперсионная краска
«ДЛЯ ПОТОЛКОВ S3»



белая и супербелая

для потолков сухих помещений

ТУ 2310-022-51309101-03

СГР №RU.77.99.88.015.E.052889.12.11

Описание: Матовая краска, экономная в расходе, не осыпается. Краска «Для потолков S3» **супербелая** имеет высокую белизну (до 97%). Наносится на штукатурку, бетон, кирпич, гипсокартон и другие пористые основания, в том числе обои «под окраску». Хорошо наносится на поверхности, ранее окрашенные водно-дисперсионными и другими красками. Не допускается нанесение на поверхности, ранее окрашенные силикатными, известковыми и цементными материалами.

Краска быстро высыхает, **образует "дышащее" покрытие.**

Срок эксплуатации не менее 5 лет.

МАТЕРИАЛ ЭКОЛОГИЧЕН! ПОЖАРО-, ВЗРЫВОБЕЗОПАСЕН!

Технические данные

Цветовая гамма	белый, супербелый, возможно тонирование в пастельные тона
Внешний вид пленки	ровная матовая
Состав	водная дисперсия синтетических полимеров, пигменты, наполнители, целевые добавки
Разбавитель	вода
Плотность, г/см³	1,45-1,55
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	52,0
Расход, г/м²	150-200 в один слой
Способ нанесения	кисть, валик, безвоздушное распыление
Рекомендованное количество слоев	2
Время высыхания до степени 3	1 час при +20°C и относительной влажности воздуха 65 %
Условия нанесения	при температуре от +5°C до +25°C и относительной влажности воздуха не более 80%
Хранение	в невскрытой таре в сухих складских помещениях при +5°C ÷ +25°C; предохранять от влаги, попадания прямых солнечных лучей. Продукция с маркировкой ❄️ выдерживает 5 кратких циклов замораживания (до - 40°C) - оттаивания без потери потребительских свойств. Гарантийный срок хранения: 12 месяцев

Рекомендации по применению

- Поверхности перед окраской очистить от пыли, жирных пятен и других загрязнений, а также от мелящих и слабодержащихся покрытий. Известковые и силикатные краски удалить полностью. Вновь оштукатуренные поверхности и свежий бетон выдержать не менее 15 дней до проведения окрасочных работ. Ранее неокрашенные впитывающие поверхности обработать грунтовками «Укрепляющая», «Молочко S1», «Дива-АГ», слабовпитывающие и глянцевые – грунтовками типа «Контакт».
- Перед нанесением краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой не более, чем на 5%. Наносить кистью, валиком или методом безвоздушного распыления.
- При нанесении и отверждении краски температура воздуха, окрашиваемой поверхности и самой краски должна находиться в пределе от +5°C до +25°C, а относительная влажность воздуха – не более 80%.
- Межслойная сушка для грунтовки и краски - 1 час при +20°C.

Меры предосторожности: окрасочные работы выполнять в рабочей одежде и в перчатках, а при распылении – в респираторе и защитных очках. При попадании в глаза и на слизистые оболочки промыть большим количеством воды. Сразу после окончания работ руки и инструменты вымыть теплой водой с мылом. Не допускать попадания в канализацию, водоемы, почву. Отходы утилизировать согласно действующему законодательству РФ.

**При использовании в промышленных технологиях
запрашивать рекомендации производителя!**