

3.1.3.6
Акриловая фасадная краска
«ДИВА-Р» PLIOLITE®

ТУ 2313-002-17490994-99



Описание. *Высококачественная* фасадная всепогодная краска на *плиолитовом* связующем для современных и старинных фасадов, аналог импортных красок EXTERLITH LOSANGE и ALPA (Франция), Кивитекс (Финляндия). Обладает очень высокой стойкостью к ультрафиолету и атмосферным воздействиям, образует прочное долговечное *водоотталкивающее* покрытие с *высокой паропрооницаемостью, щелоче- и водостойкостью*, глубоко проникает в поры. Имеет прекрасное сцепление с бетоном, пенобетоном, ЦСП, минеритом, асбоцементом, шифером, кирпичом, штукатуркой, металлом. Хорошо «ложится» на поверхности, ранее окрашенные масляными, алкидными, латексными и любыми фасадными красками, за исключением известковых, силикатных и цементных. Высохшее покрытие шелковисто-матовое, с низким грязеудержанием, свойством *самоочистения* и стойкостью к биообрастанию. Технологична, *обладает прекрасной растекаемостью, высокой укрывистостью*. Предотвращает развитие карбонизации бетона, поддерживая значение pH поровой воды в бетоне в пределах от 10,5 до 11,5.

Особенно рекомендуется для цоколей и фасадов городских зданий и сооружений, мостов и путепроводов, в условиях высокой загрязненностью атмосферы. *Защищает поверхность от агрессивных веществ*, содержащихся в воздухе городской и промышленной зон.

Краска может применяться в любое время года при температурах от - 20 до + 30 °С.

В жидком виде краска относится к группе горючих и слаботоксичных материалов из-за входящих в ее состав растворителей. Срок эксплуатации во всех климатических зонах – до 15 лет при обязательном соблюдении технологии нанесения.

Технические данные

Цвет	Белый (97%); колеровка по любым каталогам и по образцам
Расход краски	100-250гр на 1 м ² в один слой в зависимости от качества поверхности
Основа	на основе смолы PLIOLITE® «Good Year».
Разбавитель	Уайт-спирит, в холодную погоду – ксилол, сольвент. Разбавление - не более 10% по весу.
Время высыхания до степ.3 при t=20°С и влажности не более 65%	20 мин (при -20 °С – 5 час). Водостойкость - через 20 минут после нанесения.
Вязкость по ВЗ-6	не менее 60 сек
Адгезия, не более	1 балл
Стойкость к воде	не менее 72 час
Температура нанесения	(-20 ÷ +30)°С
Хранение	12 месяцев в сухих закрытых складах при температуре от – 25 до +25°С в плотно закрытой таре; предохранять от влаги, прямых солнечных лучей, возгорания по ГОСТ 9980.5-86.

Рекомендации по применению. *Краска не расслаивается и не оседает!* Перед применением краску перемешать и при необходимости разбавить до рабочей вязкости. Нанесение фасадных красок «Дива-Р» PLIOLITE® допускается только в сухую погоду на сухие поверхности при температуре от –20 до +30° С. Перед проведением работ при отрицательных температурах покрываемые поверхности очистить от наледи!

Вновь оштукатуренные поверхности рекомендуется выдержать не менее 15 дней до проведения окрасочных работ. Краску наносить валиком, кистью или методом безвоздушного распыления. Краску для первого слоя разбавить на (5-10)%.

Прочные поверхности в грунтовании не нуждаются!

Малярные работы можно вести круглый год!

Меры предосторожности: Окрасочные работы выполнять в рабочей одежде и перчатках, а при распылении – и в респираторе. При работе в помещении обеспечить вентиляцию. При попадании в глаза и на слизистые оболочки промыть 2% раствором питьевой соды, а затем большим количеством воды. Сразу после окончания работ руки протереть ветошью, смоченной растительным маслом и вымыть теплой водой с мылом, инструмент промыть уайт-спиритом. Отходы утилизировать как бытовые, плотно закрыв тару крышкой. Не сливать в канализацию. В жидком виде краска относится к группе горючих и слаботоксичных материалов из-за входящих в ее состав растворителей. Беречь от огня!

Строителям-профессионалам предоставляются подробные «Технологические рекомендации» производителя!

Если нужна
ХОРОШАЯ
КРАСКА...



Палитра Руси

ООО РИГОН-ЛКМ

119019, г.Москва, Бол.Афанасьевский пер., д.3

Тел/факс: (495) 626-4500, 626-8500

e-mail: rigonn@palitra.ru www.palitra.ru

ИНН 7704731916 КПП 770401001 ОГРН 1097746577520