



Органоразбавляемая краска

«БЕТОН-ПОЛ»

повышенной износостойкости

ТУ 2313-010-17490994-2005

СГР№ RU.77.01.34.008.E.007788.10.12

Описание: Краска «Бетон-Пол» предназначена для новой и ремонтной окраски бетонных, асфальтированных полов промышленных помещений интенсивного использования, а также для деревянных полов. Применяется для окраски новых и уже эксплуатирующихся поверхностей бетона, асфальта и других типов полов, включая ранее окрашенные. Особенно эффективна для окраски полов, подвергающихся интенсивным воздействиям (помещения промышленных холодильников и морозильников, цехов, складов, ангаров, хранилищ, помещений повышенной проходимости, полов коллективных и частных гаражей, автомастерских, автосервисов, техцентров и т.п.). Может использоваться в качестве **разметочной краски** в гаражах, в промышленных, складских помещениях, а также **на улице** — для парковок, дорожек, въездов, на открытых погрузочно-разгрузочных площадках, мостах и т.п.

Краска обладает **высокой укрывистостью**, имеет хорошую адгезию к бетону, асфальту и асфальтобетону, хорошо растекается, быстро сохнет.

Образует высокопрочное, эластичное полуматовое покрытие с хорошими декоративными свойствами. Обладает высокой стойкостью к истиранию, воде, моющим средствам, минеральным маслам. Отлично растекается, очень быстро сохнет.

Окончательный набор свойств – не менее 72 часов.

Технические данные

Цветовая гамма	дымка (RAL 7035), мокрый асфальт (RAL7046), морская волна (RAL6033), мокрый песок (RAL1001) и под заказ
Внешний вид пленки	однородная полуматовая поверхность
Состав	эпоксидный и акриловый сополимеры, пигменты, наполнители, целевые добавки, органические растворители
Разбавитель	ксилол, толуол, сольвент
Плотность, г/см ³	1,20-1,40
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	45,0
Расход, г/м ²	500 в 2 слоя
Рекомендованное количество слоев	2
Время высыхания до степени 3	1 час при +20°C и относительной влажности воздуха 65%
Условия нанесения	при температуре от -20°C до +30°C и относительной влажности воздуха 70%
Хранение	в невскрытой таре в сухих складских помещениях при температуре от -20°C до +30°C вдали от обогревательных и отопительных приборов; предохранять от влаги, попадания прямых солнечных лучей и возгорания. Гарантийный срок хранения: 12 месяцев

Рекомендации по применению:

- Новые бетонные полы выдержать не менее 2 недель, зашлифовать, удалить пыль. Старые полы отремонтировать, очистить от пыли, жирных пятен и других загрязнений, а также от слабодержащейся краски, при необходимости краску полностью снять. Загрунтовать неокрашенные поверхности краской «Бетон-Пол», разбавленной на 10% растворителем ксилол, толуол или сольвент. При окраске по старому прочному покрытию проверить совместимость с краской «Бетон-Пол».
- Нанесение вне помещений допускается только в отсутствии осадков на сухие поверхности.
- Перед применением краску тщательно перемешать и при необходимости разбавить до рабочей вязкости не более, чем на 5%. Наносить кистью, валиком или методом распыления. Рекомендуемое количество слоев – 2 слоя.
- При нанесении и отверждении краски температура воздуха, окрашиваемой поверхности и самой краски должна находиться в пределе от -20°C до +30°C, а относительная влажность воздуха – не более 70%.

Меры предосторожности: окрасочные работы выполнять в рабочей одежде и в перчатках, а при распылении – в респираторе и защитных очках. Сразу после окончания работ руки вымыть теплой водой с мылом, инструмент – уйат-спиритом. Не допускать попадания в канализацию, водоемы, почву. Отходы утилизировать согласно действующему законодательству РФ. **Высохшая пленка не оказывает вредного воздействия на человека и окружающую среду. БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ!**

*При использовании в промышленных технологиях
запрашивать рекомендации производителя!*