



Водно-дисперсионная акриловая  
грунт-пропитка  
**«УКРЕПЛЯЮЩАЯ» (ВД-АК-1333)**  
глубокого проникновения  
для наружных и внутренних работ  
ТУ 2313-003-51309101-03  
СГР №RU.77.99.88.015.Е.052884.12.11



**Описание:** Специальная бесцветная грунт-пропитка глубокого проникновения с укрепляющим действием предназначена для наружных и внутренних работ по подготовке к окраске **мелящих и ослабленных** поверхностей, имеющих **небольшую осыпь песка**. Наносится на все виды штукатурок, бетона, каменной кладки, гипсокартон, волокнистые плиты и другие впитывающие поверхности.

Максимально проникает в пористые поверхности и обеспечивается хорошее укрепление непрочных основ, обеспыливает, увеличивает адгезию краски, выравнивает поглощающую способность поверхности. Быстро высыхает, не пахнет.

Увеличивает водостойкость поверхности при сохранении паропроницаемости (поверхность дышит). Пропитанная поверхность хорошо окрашивается водно-дисперсионными и другими красками.

**МАТЕРИАЛ ЭКОЛОГИЧЕН! ПОЖАРО-, ВЗРЫВОБЕЗОПАСЕН!**

**Технические данные**

Цветовая гамма	молочно-белый, после высыхания бесцветный
Внешний вид пленки	однородное покрытие без кратеров и морщин
Состав	акриловая дисперсия, целевые добавки
Разбавитель	вода
Плотность, г/см <sup>3</sup>	1,00-1,05
Расход, г/м <sup>2</sup>	80-120 в один слой
Способ нанесения	кисть, валик, распыление
Время высыхания до степени 3	не более 2 часов при +20°C и относительной влажности воздуха 65%
Условия нанесения	при температуре от +5°C до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%
Хранение	в нескрытой таре в сухих складских помещениях при температуре от +5°C до +25°C; предохранять от влаги и попадания прямых солнечных лучей. Продукция с маркировкой ☼ выдерживает 5 кратких циклов замораживание (до -40°C) – оттаивания без потери потребительских свойств. Гарантийный срок хранения: 12 месяцев

**Рекомендации по применению:**

- Перед окраской поверхность очистить от пыли, жирных пятен и других загрязнений, а также от слабодержащихся покрытий. Вновь оштукатуренные поверхности и свежий бетон выдержать не менее 15 дней до проведения окрасочных работ. Обрабатываемая поверхность должна быть прочной и сухой!
- Нанесение на фасады зданий допускается только в отсутствии осадков на сухие поверхности. При солнечной погоде лучше окрашивать затененные участки фасада, чтобы предотвратить неравномерное высыхание краски, что влияет на качество покрытия.
- Перед применением грунтовку перемешать; наносить кистью, валиком или методом распыления. Рекомендованное количество слоев для сильнопитывающих поверхностей – 2 слоя.
- При нанесении и отверждении грунтовки температура воздуха, поверхности и грунтовки должна находиться в пределах от +5°C до +25°C, а относительная влажность воздуха – не более 80%
- Межслойная сушка – 1 час при +20°C.

**Меры предосторожности:** окрасочные работы выполнять в рабочей одежде и в перчатках, а при распылении – в респираторе и защитных очках. При попадании в глаза и на слизистые оболочки промыть большим количеством воды. Сразу после окончания работ руки и инструменты вымыть теплой водой с мылом. Не допускать попадания в канализацию, водоемы, почву. Отходы утилизировать согласно действующему законодательству РФ.

**При использовании в промышленных технологиях  
запрашивать рекомендации производителя!**