



Водно-дисперсионная акриловая  
**грунтовка «ДИВА-АГ»**  
для наружных и внутренних работ  
ТУ 2316-004-17490994-2001  
СГР №RU.77.01.34.015.E.003616.04.12



**Описание:** *Концентрированная* грунтовка глубокого проникновения предназначена для подготовки к окраске кирпича, бетона, штукатурки, шифера, гипсокартона, ДВП, ДСП, стеклообоев и т.п. Особенно эффективна **для подготовки стен к оклейке** любыми типами **обоев**, а также **для обеспыливания и подготовки** бетонных полов перед нанесением наливных покрытий (например, самовыравнивающихся полов).

Выравнивает впитывающую способность, повышает «сцепляемость» с последующим покрытием, укрепляет непрочные поверхности, обеспыливает, снижает расход краски и повышает срок службы покрытия. Улучшает внешний вид последующего покрытия и срок его службы. Имеет высокую паропроницаемость. Быстро высыхает, не пахнет.

## МАТЕРИАЛ ЭКОЛОГИЧЕН! ПОЖАРО-, ВЗРЫВОБЕЗОПАСЕН!

### Технические данные

Цветовая гамма	молочно-белый, после высыхания - прозрачный
Внешний вид пленки	однородное покрытие без кратеров и морщин
Состав	акриловая дисперсия, целевые добавки
Разбавитель	вода
Плотность, г/см <sup>3</sup>	1,00-1,05
Расход, г/м <sup>2</sup>	120-150 в один слой
Способ нанесения	кисть, валик, распыление
Время высыхания до степени 3	1 час при +20°C и относительной влажности воздуха 65%
Условия нанесения	при температуре от +5°C до +25°C и относительной влажности воздуха не более 80%
Хранение	в не вскрытой таре в сухих складских помещениях при +5°C ÷ +25°C; предохранять от влаги и попадания прямых солнечных лучей. Продукция с маркировкой ☼ выдерживает 5 кратких циклов замораживание (до -40°C) – оттаивания без потери потребительских свойств. Гарантийный срок хранения: 12 месяцев

### Рекомендации по применению:

- Перед окраской поверхность очистить от пыли, жирных пятен и других загрязнений, а также от мелящих и слабодержащихся покрытий. Известковые, силикатные, цементные краски и меловую побелку удалить полностью. Глянцевые поверхности зашкурить и обеспылить. Вновь оштукатуренные поверхности и свежий бетон выдержать не менее 15 дней до проведения окрасочных работ. Обрабатываемая поверхность должна быть прочной и сухой!
- Нанесение на фасады зданий допускается только в отсутствие осадков на сухие поверхности. При солнечной погоде лучше обрабатывать затененные участки фасада, чтобы предотвратить неравномерное высыхание грунтовки, что влияет на качество покрытия.
- Перед применением грунтовку перемешать; наносить кистью, валиком или методом распыления. Рекомендованное количество слоев для сильновпитывающих поверхностей – 2 слоя. При нанесении на плотные и слабовпитывающие основания грунтовку разбавить водой на 25-30%.
- При нанесении и отверждении грунтовки температура воздуха, поверхности и грунтовки должна находиться в пределе от +5°C до +25°C, а относительная влажность воздуха – не более 80%
- Межслойная сушка – 1 час при +20°C.

**Меры предосторожности:** окрасочные работы выполнять в рабочей одежде и в перчатках, а при распылении – в респираторе и защитных очках. При попадании в глаза и на слизистые оболочки промыть большим количеством воды. Сразу после окончания работ руки и инструменты вымыть теплой водой с мылом. Не допускать попадания в канализацию, водоемы, почву. Отходы утилизировать согласно действующему законодательству РФ.

**При использовании в промышленных технологиях  
запрашивать рекомендации производителя!**