



Акриловая грунтовка
«КОНТАКТ-Р» ВСЕСЕЗОННАЯ



для наружных и внутренних работ

ТУ 2313-005-17490994-01

СГР №RU.77.99.88.015.E.052893.12.11

Описание: Акриловая грунтовка «Контакт-Р» предназначена для подготовки и укрепления строительных поверхностей из кирпича, бетона, штукатурки, асбоцемента и других пористых поверхностей (кроме полов) для внутренней или наружной отделки зданий и сооружений перед нанесением красок, в том числе водно-дисперсионных.

Адгезионная грунтовка с кварцевым наполнителем обеспечивает надежное сцепление основания как с обычными, так и с утолщенными покрытиями (типа цветных полимерных штукатурок). Скрывает небольшие неровности, волосяные трещины, поры и другие дефекты поверхности. Выравнивает впитывающую способность и цвет поверхности. Сокращает расход краски. Предотвращает проскальзывание валика и обеспечивает хорошую укрывистость финишного покрытия. Предотвращает выход солей из основания, обеспечивает надежное закрепление на основании даже утолщенных покрытий (типа цветных полимерных штукатурок).

Технические данные

Цветовая гамма	белый, цвет не нормируется. Под заказ - колеровка
Внешний вид пленки	гладкая матовая
Состав	акриловая смола, пигменты, наполнители, целевые добавки, органические растворители.
Разбавитель	уайт-спирит, сольвент, ксилол
Плотность, г/см ³	1,50-1,55
Расход, г/м ²	200-300 в один слой
Способ нанесения	кисть, валик, безвоздушное распыление
Рекомендованное количество слоев	1-2
Время высыхания до степени 3	3 часа при +20°C и относительной влажности воздуха 65%
Условия нанесения	при температуре от -20 до +30 и относительной влажности воздуха не более 80%
Хранение	в нескрытой таре в сухих складских помещениях при температуре от -20°C до +30°C вдали от обогревательных и отопительных приборов; предохранять от влаги, попадания прямых солнечных лучей и возгорания. Гарантийный срок хранения: 12 месяцев

Рекомендации по применению:

- Перед обработкой поверхность очистить от пыли, жирных пятен и других загрязнений, а также от мелящих и слабодержащихся покрытий. Известковые и силикатные краски удалить полностью. Вновь оштукатуренные поверхности и свежий бетон выдержать не менее 15 дней до проведения окрасочных работ согласно СНиП 3.04.01-87. Обрабатываемая поверхность должна быть прочной и сухой!
- Нанесение на фасады зданий допускается только в отсутствии осадков на сухие поверхности. При солнечной погоде лучше окрашивать затененные участки фасада, чтобы предотвратить неравномерное высыхание краски, что влияет на качество покрытия.
- Перед применением состав тщательно перемешать, при необходимости разбавить уайт-спиритом/сольвентом/ксиллолом не более, чем на 5%. Наносить кистью, валиком или методом безвоздушного распыления.
- Температура грунтовки перед нанесением должна быть не ниже +15°C.
- Межслойная сушка при различных методах нанесения не менее 12 часов при +20°C и относительной влажности воздуха не более 65%.

Меры предосторожности: окрасочные работы выполнять в рабочей одежде и в перчатках, а при распылении – в респираторе и защитных очках. Сразу после окончания работ руки вымыть теплой водой с мылом, инструмент – уайт-спиритом. Не допускать попадания в канализацию, водоемы, почву. Отходы утилизировать согласно действующему законодательству РФ. **Высохшая пленка не оказывает вредного воздействия на человека и окружающую среду. БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ!**

*При использовании в промышленных технологиях
запрашивать рекомендации производителя!*