



Водно-дисперсионная акриловая
адгезионная грунтовка
«БЕТОН-КОНТАКТ»

для наружных и внутренних работ
ТУ 2316-004-17490994-2001
СГР №RU.77.01.34.015.E.003617.04.12

Описание: Специальная адгезионная (увеличивающая сцепление) микропористая грунтовка по гладким и плотным, плохо впитывающим воду основаниям, таким как: монолитный бетон и шлифованные бетонные монтажные блоки, масляные, кремнийорганические, алкидные окрасочные покрытия, керамическая плитка (не глазурованная) и т.п. Применяется при толстослойном шпатлевании, оштукатуривании, нанесении стяжки на бетонный пол, наклейке керамической плитки.

Обладает превосходной адгезией практически ко всем строительным основаниям, легко наносится, быстро высыхает, обладает хорошей влагостойкостью, стойкостью к щелочам, паропроницаемостью, долговечностью.

Придает поверхности шероховатость, обеспечивает надежное сцепление основания с последующими отделочными слоями: сухими и полимерными штукатурками и шпатлевками, плиткой (в т.ч. при укладке плитки на гипсокартон), стеновыми покрытиями, цементной стяжкой и т.п. Розовый цвет грунтовки предотвращает непрокрасы поверхности.

МАТЕРИАЛ ЭКОЛОГИЧЕН! ПОЖАРО-, ВЗРЫВОБЕЗОПАСЕН!

Технические данные

Цветовая гамма	полупрозрачная с розовым оттенком, под заказ возможна подколеровка
Внешний вид пленки	зернисто-шероховатое полуматовое покрытие
Состав	акриловая дисперсия, кварцевый наполнитель, целевые добавки, антисептик
Разбавитель	вода
Плотность, г/см ³	1,35-1,45
Расход, г/м ²	250-300 в один слой
Способ нанесения	кисть, щетка, валик
Время высыхания до степени 3	2 часа при +20°C и относительной влажности воздуха 65%
Условия нанесения	при температуре от +5°C до +25°C и относительной влажности воздуха не более 80%
Хранение	в не вскрытой таре в сухих складских помещениях при +5°C ÷ +25°C; предохранять от влаги и попадания прямых солнечных лучей. Продукция с маркировкой ☼ выдерживает 5 кратких циклов замораживания (до - 40°C) – оттаивания без потери потребительских свойств. Гарантийный срок хранения: 12 месяцев

Рекомендации по применению

- Перед окраской поверхность очистить от пыли, жирных пятен и других загрязнений, а также мелящих и слабодержащихся покрытий. Известковые, меловые и силикатные краски удалить полностью. Вновь оштукатуренные поверхности и свежий бетон выдержать не менее 15 дней до проведения окрасочных работ. Обрабатываемая поверхность должна быть прочной и сухой!
- Перед применением грунтовку необходимо тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой не более, чем на 5 %. Наносить кистью, щеткой или валиком в 1-2 слоя.
- При нанесении и отверждении грунтовки температура воздуха, поверхности и самой грунтовки должна находиться в пределе от +5°C до +25°C, а относительная влажность воздуха – не более 80%.
- Межслойная сушка – 1 час при температуре +20°C.

Меры предосторожности: окрасочные работы выполнять в рабочей одежде и в перчатках, а при распылении – в респираторе и защитных очках. При попадании в глаза и на слизистые оболочки промыть большим количеством воды. Сразу после окончания работ руки и инструменты вымыть теплой водой с мылом. Не допускать попадания в канализацию, водоемы, почву. Отходы утилизировать согласно действующему законодательству РФ.

**При использовании в промышленных технологиях
запрашивать рекомендации производителя!**