



Водно-дисперсионная  
краска для цоколей

«ЦОКОЛЬ-В»

ВД-АК-1119

ТУ 2316-001-51309101-03

СТР №RU.77.99.88.015.E.052883.12.11



**Описание:** Краска «Цоколь-В» предназначена для ремонтной и новой окраски цоколей зданий и сооружений различного назначения. Наносится на оштукатуренные, бетонные, кирпичные, асбоцементные и другие пористые поверхности.

Укрывистая краска для цоколей хорошо наносится на поверхности, ранее окрашенные масляными, алкидными, водно-дисперсионными и другими красками. Не допускается нанесение на поверхности, ранее окрашенные известковыми, цементными, меловыми и силикатными материалами.

Образуется прочное паропроницаемое покрытие, обладающее водоотталкивающими свойствами, хорошей водостойкостью. **Заполняет и сглаживает** небольшие **дефекты** поверхности.

Срок эксплуатации на цоколях во всех климатических зонах – до 7 лет

**МАТЕРИАЛ ЭКОЛОГИЧЕН! ПОЖАРО-, ВЗРЫВОБЕЗОПАСЕН!**

#### Технические данные

<b>Цветовая гамма</b>	белый, оттенок не нормируется. Возможна колеровка по образцам или каталогам
<b>Внешний вид пленки</b>	шероховатая
<b>Состав</b>	смесь акриловых и силоксановых водных дисперсий, наполнители, пигменты, целевые добавки
<b>Разбавитель</b>	вода
<b>Плотность, г/см<sup>3</sup></b>	1,40-1,50
<b>Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее</b>	55,0
<b>Расход, г/м<sup>2</sup></b>	350-500 в 2 слоя
<b>Способ нанесения</b>	кисть, валик, распыление
<b>Рекомендованное количество слоев</b>	2
<b>Условия нанесения</b>	при температуре от +5°C до +25°C и относительной влажности воздуха не более 80%
<b>Время высыхания до степени 3</b>	1 час при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65%
<b>Хранение</b>	в невскрытой таре в сухих складских помещениях при температуре от +5°C до +25°C; предохранять от влаги и попадания прямых солнечных лучей. Продукт с маркировкой ☀ выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания (до температуры -40°C) – оттаивания без потери потребительских свойств. Гарантийный срок хранения: 12 месяцев

#### Рекомендации по применению:

- Поверхность перед окраской очистить от пыли, жирных пятен и других загрязнений, а также от мелящих и слабодержащихся покрытий. Известковые, силикатные и цементные краски удалить полностью. Ранее неокрашенные поверхности необходимо загрунтовать грунтовками типа «Контакт», «Дива-АГ», «Дива-РГ».
- Нанесение краски «Цоколь-В» допускается только в отсутствие осадков на сухие поверхности.
- Перед применением краску тщательно перемешать и при необходимости разбавить водой не более, чем на 5%. Наносить кистью, валиком или методом распыления. Рекомендованное количество слоев – 2 слоя.
- При нанесении и отверждении краски температура окружающего воздуха, поверхности и самой краски должны находиться в интервале от +5°C до +25°C, а относительная влажность воздуха – не более 80%.

**Меры предосторожности:** окрасочные работы выполнять в рабочей одежде и в перчатках, а при распылении – в респираторе и защитных очках. При попадании в глаза и на слизистые оболочки промыть большим количеством воды. Сразу после окончания работ руки и инструменты вымыть теплой водой с мылом. Не допускать попадания в канализацию, водоемы, почву. Отходы утилизировать согласно действующему законодательству РФ.

**При использовании в промышленных технологиях  
запрашивать рекомендации производителя!**