



Водно-дисперсионная акриловая
эластичная краска
«LASTIC»



для наружных и внутренних работ ВД-АК-1224

ТУ 2316-034-51309101-05

СГР №RU.77.01.34.015.E.003615.04.12

Описание: Краска «Lastic» предназначена для наружных и внутренних работ по бетонным, цементным, асбоцементным, оштукатуренным, кирпичным, гипсолитовым поверхностям. Краской можно окрашивать совместимые по составу толстослойные эластичные материалы, подвергающиеся растяжению и сжатию, например, покрытия типа Stucco-Plast. Укрывистая краска «Lastic» образует матовое прочное паропроницаемое покрытие, которое обладает хорошей эластичностью, атмосферо- и водостойкостью, трещиностойкостью, высокой стойкостью к истиранию.

МАТЕРИАЛ ЭКОЛОГИЧЕН! ПОЖАРО-, ВЗРЫВОБЕЗОПАСЕН!

Технические данные

Цветовая гамма	белый, колеровка по любому каталогу
Внешний вид пленки	однородная, без кратеров, пор, морщин и посторонних включений
Состав	акриловая дисперсия, наполнители, пигменты, целевые добавки
Разбавитель	вода
Плотность, г/см ³	1,30-1,40
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	50,0
Расход, г/м ²	130-180 в один слой
Способ нанесения	кисть, валик, безвоздушное распыление
Рекомендованное количество слоев	2
Условия нанесения	при температуре от +5°C ÷ +25°C и относительной влажности воздуха не более 80%
Время высыхания до степени 3	2 часа при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65%
Хранение	в невскрытой таре в сухих складских помещениях при температуре от +5°C до +25°C; предохранять от влаги и попадания прямых солнечных лучей. Продукция с маркировкой ❄ выдерживает 5 кратких циклов замораживания (до - 40°C) - оттаивания без потери потребительских свойств. Гарантийный срок хранения: 12 месяцев

Рекомендации по применению:

- Перед окраской поверхность очистить от пыли, жирных пятен и других загрязнений, а также от мелящих и слабодержащихся покрытий. Известковые и силикатные краски удалить полностью. Вновь оштукатуренные поверхности и свежий бетон выдержать не менее 15 дней до проведения окрасочных работ согласно СНиП 3.04.01-87. Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой! Ранее неокрашенные впитывающие поверхности обработать грунтовками «Укрепляющая», «Дива-АГ», слабовпитывающие и глянцевые – грунтовками типа «Контакт».
- Нанесение краски «Lastic» допускается только в отсутствии осадков на сухие поверхности.
- Перед применением краску тщательно перемешать и при необходимости разбавить водой не более, чем на 5%; наносить кистью, валиком или методом безвоздушного распыления. Рекомендуемое количество слоев – 2 слоя.
- При нанесении и отверждении краски температура окружающего воздуха, поверхности и самой краски должна находиться в интервале от +5°C до +25°C.

Меры предосторожности: окрасочные работы выполнять в рабочей одежде и в перчатках, а при распылении – в респираторе и защитных очках. При попадании в глаза и на слизистые оболочки промыть большим количеством воды. Сразу после окончания работ руки и инструменты вымыть теплой водой с мылом. Не допускать попадания в канализацию, водоемы, почву. Отходы утилизировать согласно действующему законодательству РФ.

**При использовании в промышленных технологиях
запрашивать рекомендации производителя!**