



Акриловая водно-дисперсионная грунтовка «ПАНЦИРЬ-Р» по ржавчине



для наружных и внутренних работ

ТУ 2316-008-17490994-04

СГР № RU.77.01.34.015.E.003537.04.12

Описание: высококачественная водно-дисперсионная грунтовка **с преобразователем ржавчины** для антикоррозионной защиты **любых металлоконструкций** из черного металла, в том числе мостов, контейнеров, грузовых ж/д вагонов, гаражей, дверей и т.п. **Наносится на прочный слой ржавчины без ее удаления.** При повреждении покрытия ржавчина образуется только на незащищенной покрытием поверхности, не распространяясь под пленку. Может применяться как грунтовка в комплексе с грунт-эмалями «Панцирь-Ф» и «Панцирь-Zn», а также как транспортировочное покрытие. Окрашивается любыми водными красками, а также МА, ПФ, НЦ и др. **Имеет низкий расход, высокую прочность, отличную адгезию и эластичность.** Покрытие устойчиво к перепадам температур от -50°C до +90°C.

Легко наносится, быстро высыхает, образует гладкое полуматовое покрытие, **при нанесении не создает вредных, неприятных и пожароопасных испарений.**

МАТЕРИАЛ ЭКОЛОГИЧЕН! ПОЖАРО-, ВЗРЫВОБЕЗОПАСЕН!

Технические данные

Цветовая гамма	красно-коричневый, кремлевская стена, серый, черный, зеленый
Внешний вид пленки	гладкая полуматовая
Состав	акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, целевые добавки
Разбавитель	вода
Плотность, г/см ³	1,2-1,3
Расход, г/м ²	90-140 г/м ² в один слой
Способ нанесения	кисть, валик, распыление
Время высыхания до степени 3	1 час при +20°C (15 мин при +90°C) и относительной влажности воздуха 65%
Условия нанесения	температура воздуха, поверхности и краски при проведении малярных работ должна быть от +8 до +25°C, относительная влажность воздуха не более 70%
Хранение	в нескрытой таре в сухих складских помещениях при температуре от +5°C до +25°C; предохранять от влаги и попадания прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения: 12 месяцев. Не замораживать!

Рекомендации по применению

- Поверхность очистить от пыли, жирных пятен и других загрязнений, а также от окислы, рыхлых продуктов коррозии и слабодержащихся покрытий. Не зачищать до чистого металла!
- Перед нанесением грунтовку перемешать; при необходимости разбавить водой не более, чем на 5%. Наносить на сухую поверхность кистью, валиком, методом распыления. Рекомендуемое количество слоев – 2 слоя.
- При нанесении и отверждении грунтовки температура окружающего воздуха, обрабатываемой поверхности и самой грунтовки должна находиться в пределах от +8°C до +25°C, а относительная влажность воздуха – не более 70%.
- Межслойная сушка – 1 час при +20°C.

Меры предосторожности: окрасочные работы выполнять в рабочей одежде и в перчатках, а при распылении – в респираторе и защитных очках. При попадании в глаза и на слизистые оболочки промыть большим количеством воды. Сразу после окончания работ руки и инструменты вымыть теплой водой с мылом. Не допускать попадания в канализацию, водоемы, почву. Отходы утилизировать согласно действующему законодательству РФ.

**При использовании в промышленных технологиях
запрашивать рекомендации производителя!**