



Грунт-пропитка акриловая  
водно-дисперсионная  
**"АНТИСЕПТИРУЮЩАЯ"**  
ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ  
(ВД-АК-1337)  
ТУ 2313-003-51309101-03  
СГР №RU.77.99.88.015.E.052884.12.11



**Описание:** Акриловая водно-дисперсионная грунт-пропитка предназначена для наружных и внутренних работ по подготовке к окраске **ранее неокрашенных** деревянных и минеральных поверхностей.

Грунт-пропитка содержит высокоэффективные фунгицидные (антисептические) добавки, глубоко проникает в обрабатываемую поверхность, создает **прочный барьер против плесени**, гнили, водорослей **и грибка**, в том числе синевы. Увеличивает сцепление (адгезию) последующих отделочных слоев краски с поверхностью, обеспечивает их долговечность и высокое качество.

**МАТЕРИАЛ ЭКОЛОГИЧЕН! ПОЖАРО-, ВЗРЫВОБЕЗОПАСЕН!**

**Технические данные**

Цветовая гамма	молочно-белый, после высыхания - прозрачный
Внешний вид пленки	однородное покрытие без кратеров и морщин
Состав	акриловая дисперсия, целевые добавки
Разбавитель	вода
Плотность, г/см <sup>3</sup>	1,00-1,05
Расход, г/м <sup>2</sup>	90-120 в один слой
Способ нанесения	кисть, валик, распыление
Время высыхания до степени 3	1 час при 20°C и относительной влажности воздуха 65%.
Условия нанесения	при температуре от +5°C до +25°C и относительной влажности воздуха не более 80%
Хранение	в невскрытой таре в сухих складских помещениях при температуре от +5°C до +25°C; предохранять от влаги и попадания прямых солнечных лучей. Продукция с маркировкой ☼ выдерживает 5 кратких циклов замораживания (до -40°C) – оттаивания без потери потребительских свойств. Гарантийный срок хранения: 12 месяцев

**Рекомендации по применению:**

- Поверхность очистить от пыли, жирных пятен и других загрязнений, просушить. При необходимости смолистые участки дерева отскоблить и обессмолить смесью (1ч. ацетона + 3ч. воды) или другими специальными составами; затем смыть слабым раствором соды (1-2%), промыть водой и просушить. Удалить рыхлую серую древесину. Плесень удалить скребком и обесцветить средством «Белизна» или другими специальными составами, после этого тщательно промыть водой и просушить.
- Нанесение на фасады зданий допускается только в отсутствии осадков на сухие поверхности. При солнечной погоде лучше обрабатывать затененные участки фасада, чтобы предотвратить неравномерное высыхание грунт-пропитки, что влияет на качество покрытия.
- Перед применением грунт-пропитку перемешать; наносить кистью, валиком или методом распыления. Рекомендованное количество слоев для сильновпитывающих поверхностей – 2 слоя.
- При нанесении и отверждении грунт-пропитки температура воздуха, поверхности и грунт-пропитки должна находиться в пределе от +5°C до +25°C, а относительная влажность воздуха – не более 80%.
- Межслойная сушка – 1 час при +20°C.

**Меры предосторожности:** окрасочные работы выполнять в рабочей одежде и в перчатках, а при распылении – в респираторе и защитных очках. При попадании в глаза и на слизистые оболочки промыть большим количеством воды. Сразу после окончания работ руки и инструменты вымыть теплой водой с мылом. Не допускать попадания в канализацию, водоемы, почву. Отходы утилизировать согласно действующему законодательству РФ.

**При использовании в промышленных технологиях  
запрашивать рекомендации производителя!**