



Водно-дисперсионная акриловая эмаль
«ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ HOBBY»
для наружных и внутренних работ
(ВД-АК-1225)



ТУ 2316-034-51309101-05

СГР №RU.77.01.34.015.Е.003615.04.12

Описание: Эмаль «Для окон и дверей Hobby» предназначена для ремонтной и новой окраски окон, дверей и других изделий из дерева, а также подоконников и откосов окон в строительных и бытовых условиях. При внутренних работах может использоваться для окраски оштукатуренных, бетонных и кирпичных стен, подвергающихся мытью.

Быстросохнущая, хорошо наносится на поверхности, ранее окрашенные масляными, алкидными, водно-дисперсионными и другими красками. Не допускается нанесение на поверхности, ранее окрашенные известковыми, силикатными, меловыми материалами. При нанесении не дает потеков, ровно растекается, хорошо укрывает.

Получаемое полуматовое покрытие обладает хорошей эластичностью, водо- и атмосферостойкостью, стойкостью к мытью, высокой белизной.

МАТЕРИАЛ ЭКОЛОГИЧЕН! ПОЖАРО-, ВЗРЫВОБЕЗОПАСЕН!

Срок эксплуатации во всех климатических зонах не менее 4 лет.

Технические данные

Цветовая гамма	белый (белизна не менее 95%), колеровка по любому каталогу или образцу
Внешний вид пленки	ровная гладкая
Состав	акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, целевые добавки
Разбавитель	вода
Плотность, г/см ³	1,30-1,40
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	52,0
Расход, г/м ²	120-150 в один слой
Способ нанесения	кисть, валик, безвоздушное распыление
Рекомендованное количество слоев	2
Время высыхания до степени 3	2 часа при +20°C и относительной влажности воздуха 65%
Условия нанесения	температура +5°C +25°C, относительная влажность воздуха не более 80%
Хранение	в не вскрытой таре в сухих складских помещениях при температуре от +5°C до +25°C; предохранять от влаги и попадания прямых солнечных лучей. Продукт с маркировкой ☼ выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания (до температуры -40°C) – оттаивания без потери потребительских свойств. Гарантийный срок хранения: 12 месяцев

Рекомендации по применению.

- Поверхность перед окраской очистить от пыли, рыхлой древесины, жирных пятен и других загрязнений, а также от мелящих и слабодержащихся покрытий. Силикатные и известковые краски удалить полностью. Обессмолить. Плесень удалить скребком и обесцветить, после чего промыть водой и просушить. Дефекты заделать шпатлевкой «Фактура». Поверхность перед окрашиванием должна быть чистой и сухой! При отделке ранее неокрашенной древесины поверхность прогрунтовать грунт-пропиткой «Антисептирующая», при окраске пористых минеральных оснований – грунтовками «Дива-АГ», «Молочко S1».
- Нанесение эмали «Для окон и дверей Hobby» вне помещений допускается только в отсутствии осадков на сухие поверхности.
- Перед применением эмаль тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой не более, чем на 5%. Наносить кистью, валиком или методом безвоздушного распыления. Рекомендованное количество слоев – 2 слоя.
- При нанесении и отверждении эмали температура окружающего воздуха, поверхности и самой эмали должна находиться в интервале от +5°C до +25°C, а относительная влажность воздуха – не более 80%.

Меры предосторожности: окрасочные работы выполнять в рабочей одежде и в перчатках, а при распылении – в респираторе и защитных очках. При попадании в глаза и на слизистые оболочки промыть большим количеством воды. Сразу после окончания работ руки и инструменты вымыть теплой водой с мылом. Не допускать попадания в канализацию, водоемы, почву. Отходы утилизировать согласно действующему законодательству РФ.

**При использовании в промышленных технологиях
запрашивать рекомендации производителя!**