



## Акриловый защитно-декоративный лак «КОТТЕДЖ»

для наружных и внутренних работ  
(ВД-АК-1760ПГ)

ТУ 2313-007-51309101-03

СГPN№RU.77.99.88.015.E.052886.12.11



**Описание:** лак «Коттедж» предназначен для защитно-декоративной окраски поверхностей из древесины и других пористых материалов, для внутренних и наружных работ.

Легко наносится, быстро высыхает, образует прочную пленку, подчеркивающую фактуру материала.

Получаемое полуглянцевое бесцветное или колерованное покрытие обладает антисептирующими свойствами, хорошей водо- и атмосферостойкостью.

Срок эксплуатации - 5 лет.

### МАТЕРИАЛ ЭКОЛОГИЧЕН! ПОЖАРО-, ВЗРЫВОБЕЗОПАСЕН!

#### Технические данные:

Цветовая гамма	бесцветный, сосна, дуб, рябина, тик, орех, калужница, махагон, орегон, Палисандр, папоротник, кедр сибирский, эбеновое дерево.
Внешний вид пленки	полуглянцевая гладкая
Состав	акриловая дисперсия, целевые добавки
Разбавитель	вода
Плотность, г/см <sup>3</sup>	0,95-1,05
Расход, г/м <sup>2</sup>	90-130 в один слой
Способ нанесения	кисть, валик, распыление
Рекомендованное количество слоев	2
Условия нанесения	при температуре от +5°C до +25°C, относительной влажности воздуха не более 80%
Время высыхания до степени 3	1 час
Хранение	в не вскрытой таре в сухих складских помещениях при температуре от +5°C до +25°C; предохранять от влаги и попадания прямых солнечных лучей. Продукт с маркировкой ☀ выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания (до температуры -40°C) – оттаивания без потери потребительских свойств. Гарантийный срок хранения: 12 месяцев

#### Рекомендации по применению

- Поверхность очистить от пыли, жирных пятен и других загрязнений, просушить. При необходимости смолистые участки дерева отскоблить и обессмолить смесью (1ч. ацетона + 3ч. воды) или другими специальными составами; затем смыть слабым раствором соды (1-2%), промыть водой и просушить. Удалить рыхлую серую древесину. Плесень удалить скребком и обесцветить средством «Белизна» или другими специальными составами, после этого тщательно промыть водой и просушить. Дефекты поверхности зашпатлевать шпатлевкой по дереву, просушить и зашкурить. Для наружной отделки неокрашенной древесины перед нанесением лака рекомендуется применять грунт-пропитку «Антисептирующая» или «President P1».
- Нанесение лака вне помещений допускается в отсутствие осадков только на сухие поверхности.
- Перед применением лак тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой не более, чем на 5%. Наносить кистью, валиком или методом распыления. Рекомендованное количество слоев – 2 слоя.
- Лаковые составы можно смешивать для получения желаемого оттенка.
- При нанесении и отверждении лака температура окружающего воздуха, поверхности и самого лака должна находиться в интервале от +5°C до +25°C, а относительная влажность воздуха – не более 80%.

**Меры предосторожности:** окрасочные работы выполнять в рабочей одежде и в перчатках, а при распылении – в респираторе и защитных очках. При попадании в глаза и на слизистые оболочки промыть большим количеством воды. Сразу после окончания работ руки и инструменты вымыть теплой водой с мылом. Не допускать попадания в канализацию, водоемы, почву. Отходы утилизировать согласно действующему законодательству РФ.

**При использовании в промышленных технологиях  
запрашивать рекомендации производителя!**