



Водно-дисперсионная краска
«Для защиты деревьев»

ТУ 2316-012-51309101-2008
СГР №RU.77.99.88.015.E.052887.12.11



Описание: краска «Для защиты деревьев» предназначена для эффективной защиты плодовых и декоративных деревьев от насекомых, грызунов и солнечных ожогов.


Образует матовое дышащее покрытие, которое повышает зимостойкость деревьев, устойчивость к действию осадков, обладает высокой влагостойкостью.

Продолжительность сохранения **защитного действия** краски на дереве - **не менее 2 лет** для молодых деревьев и до 4 лет для старых при условии нанесения не менее 2-х слоев.

Краска в цвет коры улучшает садово-ландшафтный дизайн.

МАТЕРИАЛ ЭКОЛОГИЧЕН! ПОЖАРО-, ВЗРЫВОБЕЗОПАСЕН!

Технические данные

Цветовая гамма	белый, кора
Внешний вид пленки	матовая
Состав	водная дисперсия синтетических полимеров, пигменты, наполнители, целевые добавки
Разбавитель	вода
Плотность, г/см ³	
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	46
Расход	200-300 г на дерево среднего размера
Способ нанесения	кисть, опрыскивание
Условия нанесения	при температуре от +5°C до +25°C, относительной влажности воздуха не более 80%
Время высыхания до степени 3	1 час при +20°C и относительной влажности воздуха 65%
Хранение	в не вскрытой таре в сухих складских помещениях при +5°C +25°C; предохранять от влаги и попадания прямых солнечных лучей. Продукция с маркировкой  выдерживает 5 кратких циклов замораживания (до - 40°C) - оттаивания без потери потребительских свойств. Гарантийный срок хранения: 12 месяцев

Рекомендации по применению

- Поверхность ствола должна быть сухой и чистой, перед окраской ее следует очистить от пыли, загрязнений и отстающих слоев коры.
- Нанесение краски «Для защиты деревьев» допускается только в сухую погоду в отсутствие осадков.
- Перед нанесением краску тщательно перемешать и при необходимости разбавить водой не более, чем на 5%. Наносить кистью или опрыскивателем. Рекомендованное количество слоев - 1-2 слоя.
- При нанесении и отверждении краски температура воздуха, окрашиваемой поверхности и самой краски должна находиться в пределах от +5°C до +25°C, а относительная влажность воздуха – не более 80%.
- Межслойная сушка 1,5 часа при +20°C и относительной влажности воздуха 65%.

Меры предосторожности: окрасочные работы выполнять в рабочей одежде и в перчатках, а при распылении – в респираторе и защитных очках. При попадании в глаза и на слизистые оболочки промыть большим количеством воды. Сразу после окончания работ руки и инструменты вымыть теплой водой с мылом. Не допускать попадания в канализацию, водоемы, почву. Отходы утилизировать согласно действующему законодательству РФ.

**При использовании в промышленных технологиях
запрашивать рекомендации производителя!**