

Водно-дисперсионная супербелая акриловая  
**ЗИМНЯЯ МОЮЩАЯСЯ КРАСКА «PRESIDENT» P2**  
**для элитных интерьеров**



Заменяет краски на растворителе в самых сложных условиях покраски  
 - при температурах от +5 до -10°C.  
 ТУ 2316-001-51309101-03

**Описание.** По свойствам аналогична краске «President» P2, но для использования в межсезонье. Краска предназначена для высококачественной окраски различных поверхностей: гипсокартона, штукатурки, кирпича, искусственного и натурального камня, различных видов обоев «под окраску», дерева, некоторых пластиков, загрунтованного металла и других строительных материалов.

**Отличительные особенности:**

- Приятная гладкая шелковисто-матовая поверхность;
- **Высокая белизна (97%), сохраняющаяся на протяжении многих лет (высокая стойкость к УФ-лучам - не желтеет);**
- **Очень высокая стойкость к мытью, в т.ч. к моющим и дезинфицирующим средствам;**
- Легко отмывается от загрязнений;
- Очень прочная, эластичная, стойкая к истиранию;
- Надежно закрепляется на различных материалах, в том числе на матовых пластиках;
- Образует микропористое дышащее экологичное покрытие;
- Не пропускает воду сквозь себя в поверхность;
- Обладает **антибактериальными свойствами.**

**Малярные свойства:**

• Предназначена **для нанесения в межсезонье при температурах от +5 до -10°C и повышенной влажности основания;**

- Легко наносится, разравнивается, не дает потеков (тиксотропная, с отличным розливом);
- Высокоукрывистая (экономичная);
- Наносится валиком, распылителем, кистью и другими малярными способами;
- Колеруется по любым каталогам

Срок эксплуатации – не менее 15 лет. Экологически полноценная, пожаровзрывобезопасная.

**Технические данные**

<b>Основной цвет</b>	супербелый (белизна 97%); допустима подколерка с помощью «Дива-Колер» в пастельные цвета; насыщенные и средние цвета – под заказ.
<b>Расход краски</b>	100÷200 г/м <sup>2</sup> в один слой в зависимости от типа окрашиваемой поверхности
<b>Основа</b>	акриловый латекс
<b>Разбавитель</b>	вода
<b>Время высыхания</b>	До степ.3 не более 1 час при 20°C и относительной влажности воздуха 65%
<b>Вязкость по ВЗ-6</b>	не менее 100 сек
<b>Адгезия</b>	1 балл (наивысшая)
<b>Стойкость к воде</b>	не менее 24 час
<b>Хранение</b>	в не вскрытой таре 12 месяцев при +5 ÷ +25°C; допускается 5 кратких циклов замораживания-оттаивания

**Подготовка поверхности.** Вновь оштукатуренные поверхности рекомендуется выдержать не менее 15 дней до проведения окрасочных работ. Известковые, силикатные и клеевые краски, в том числе побелку, полностью удалить, затем поверхность грунтовать грунт-пропиткой «Дива-РГ». На незагрунтованных прочных немелящих поверхностях допускается вместо грунтовки и 1-ого слоя краски использовать «President» P2, разбавленную водой на 10%. Сильно впитывающие поверхности грунтовать грунт-пропиткой «Дива-РГ». **Недопустимо наличие наледи, инея и капельной влажности на стенах!**

**Рекомендации по применению.** *Перед использованием краска должна сутки находиться в отапливаемом помещении.* Перед применением краску тщательно перемешать и при необходимости разбавить водой, но не более чем на 10%. Для последнего слоя рекомендуется использовать неразбавленную краску. Краску наносить валиком, кистью или методом безвоздушного распыления. При нанесении безвоздушным распылением применять сопло 0.018"-0.023". Межслойная сушка краски «PRESIDENT» P2 в межсезонье - не менее 1 час, грунтов «Дива-РГ» – не менее 12 часов при 0°C.

Мыть поверхности допускается не ранее, чем через 2-4 недели после нанесения краски.

**Меры предосторожности:** Окрасочные работы выполнять в рабочей одежде и перчатках, а при распылении – и в респираторе. При попадании в глаза и на слизистые оболочки промыть большим количеством воды. Сразу после окончания работ руки вымыть теплой водой с мылом.

Сухие отходы утилизировать как бытовые, плотно закрыв тару крышкой. Не сливать в канализацию.

