



«ДЛЯ ПОТОЛКОВ» S3 белая и супербелая

для потолков сухих помещений (ВДЛА-2221)

ТУ 2310-022-51309101-03



Описание. Матовая краска, экономная в расходе, не осыпается. Краска «Для потолков» **S3 супер** имеет высокую белизну (до 97%). Наносится на штукатурку, бетон, кирпич, гипсокартон и другие пористые основания, в том числе обои «под окраску». Хорошо "ложится" на поверхности, ранее окрашенные водно-дисперсионными и другими красками, кроме известковой и меловой побелки.

Краска быстро сохнет, **образует "дышащее" покрытие.** Сочетает достоинства побелки и водно-дисперсионной краски. При ремонте краску можно смыть теплой водой со щеткой или, обильно увлажнив, снять шпателем.

Срок эксплуатации не менее 5 лет.

Краска экологически полноценная, пожаро- и взрывобезопасная.

Технические данные

Состав	высококачественный импортный латекс, пигменты, наполнители, загуститель, целевые добавки
Разбавитель	вода
Вязкость по ВЗ-6	не менее 80сек
Расход	1кг на 5÷7 м ² в один слой в зависимости от типа поверхности
Условия нанесения	температура от +5 до +30°С, относительная влажность воздуха не более 80%
Время высыхания	1 час при 20°С и относительной влажности воздуха 65%
Хранение	12 месяцев в невскрытой таре при +5 ÷ +25°С. Допускается 5 кратких циклов замораживания-оттаивания.

Рекомендации по применению.

Поверхность перед окраской очистить от пыли, грязи, жирных пятен, слабо держащейся краски. Известковую и меловую побелки обязательно удалить. Глянцевые поверхности промыть содой, затем чистой водой и просушить; высокоглянцевые – зашкурить и обеспылить. При необходимости поверхность подремонтировать и просушить.

Если поверхность покрыта пятнами неизвестного происхождения, то перед окраской прогрунтовать ее грунт-пропиткой «Дива-РГ» или алкидной эмалью белого цвета (например, ПФ-115), разбавленной на 15-20% уайт-спиритом и просушить не менее 24 часов. Перед окраской поверхности, особенно впитывающие, рекомендуется обработать соответствующим грунтом согласно каталогу «Системы покрытий Палитра Руси».

Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить валиком или кистью в 1-2 слоя, S3 супер – в 2 слоя с промежуточной сушкой не менее 1 часа при температуре +20°С. Для работы распылителем разбавить краску не более чем на 10% водой.

Меры предосторожности: Окрасочные работы выполнять в рабочей одежде и перчатках, а при распылении – и в респираторе. При попадании в глаза и на слизистые оболочки промыть большим количеством воды. Сразу после окончания работ руки и инструмент вымыть теплой водой с мылом. Отходы утилизировать как бытовые, плотно закрыв тару крышкой.

Не сливать в канализацию.

