



**Акриловая эластичная краска  
«Резиновая»  
для наружных и внутренних работ  
ТУ 2313-021-51309101-02**

**Описание.** *Очень эластичная* (резиноподобная), *укрывистая* полуматовая краска широкой гаммы цветов. Образует прочное, износ-, атмосферо- и водостойкое дышащее покрытие, обладающее прекрасной адгезией к бетонным, цементным, кирпичным, деревянным и многим другим строительным основаниям, а также ранее окрашенным поверхностям. Краска отлично подходит для окрашивания теннисных кортов, бассейнов, для покрытия и гидроизоляции полов, в том числе спортивных сооружений и торговых залов. Важным достоинством краски является то, что покрытие не скользит. Это свойство позволяет использовать краску на наклонных поверхностях, например, при въездах в подземные парковки. Краска прекрасно держится на тротуарной плитке и асфальте, увеличивая срок их эксплуатации. Краску можно использовать для наружных и внутренних работ: фасады зданий, жилые и промышленные помещения, санузлы. Покрытие имеет отличную цветостойкость и долговечность, высокую гибкость, стойкость к истиранию и трещиностойкость. Покрытие сохраняет эластичность при пониженных температурах, предотвращая растрескивание оснований.

Не рекомендуется использование на непрочных и осыпающихся поверхностях. Материал экологичный, пожаровзрывобезопасный.

**Технические данные**

<b>Основа</b>	акриловая дисперсия
<b>Разбавитель</b>	вода, не более 5%
<b>Цвет</b>	белый, колеровка по любым каталогам
<b>Массовая доля нелетучих веществ, %</b>	не менее 40
<b>Расход, кг/м<sup>2</sup></b>	от 0,10 в один слой в зависимости от поверхности
<b>Время высыхания до степени 3</b>	1 час при температуре (20 ± 2)°С и относительной влажности воздуха 65%
<b>Водостойкость, час</b>	не менее 48
<b>Хранение и транспортирование</b>	12 месяцев в сухих крытых складах при температуре от +5 до +25°С в плотно закрытой заводской таре. Допускается 5 кратких циклов замораживания-размораживания.

**Рекомендации по применению:** При хранении в таре состав расслаивается, образуя легко перемешиваемый осадок. Перед применением состав тщательно перемешать.

Покрываемая поверхность должна быть сухой и чистой. Непрочно держащееся старое покрытие, пыль, грязь необходимо удалить. Участки поверхности со следами масел обезжирить, заизолировать или удалить. Поверхность перед отделкой обработать соответствующим ее состоянию и виду грунтом или пропиткой.

Нанесение производится распылителем, валиком или кистью. Рекомендуется наносить не менее 2 тонких слоев. Температура нанесения от +5°С до +25°С, относительная влажность воздуха не более 80%. При повышенной влажности и/или пониженной температуре срок сушки увеличивается. Время межслойной сушки – 0,5 часа при температуре (20 ± 2)°С и относительной влажности воздуха 65%.

При окрашивании полов, подверженных высокой механической нагрузке, рекомендуется не менее 3-5 тонких слоев.

**Меры предосторожности:** Окрасочные работы выполнять в рабочей одежде и перчатках. При попадании в глаза и на слизистые оболочки промыть большим количеством воды. Сразу после окончания работ руки вымыть теплой водой с мылом. Отходы утилизировать как бытовые, плотно закрыв тару крышкой. Не сливать в канализацию.

