



Водно-дисперсионная акрил-уретановая
эмаль «PRESIDENT R4Gold»
для наружных и внутренних работ
ТУ 2316-034-51309101-05



Назначение Атмосферостойкая акрил-уретановая водная эмаль золотистого цвета с высоким блеском. Предназначена для создания декоративного покрытия, *имитирующего позолоту*, на загрунтованном металле, гипсе, штукатурке, дереве и других поверхностях как внутри помещения, так и в условиях атмосферного воздействия.

Близкий аналог **Capadecor Metallocryl Exterior**

Обладает прекрасными декоративными и защитными качествами. Применяется в дизайнерских, реставрационных и художественных целях. Имеет высокую прочность и износостойкость, прекрасную влаго- и атмосферостойкость, светостойкость, отличное сцепление с различными поверхностями, хорошее светоотражение.

Для высококачественной имитации позолоты нужна тщательная подготовка поверхности и хорошие художественные флейцевые кисти для акрила!

Быстро сохнет, не пахнет, отлично укрывает поверхность.

Срок эксплуатации при наружном применении до 8 лет при условии нанесения минимум 2-х слоев.

Материал экологичен, пожаровзрывобезопасен, без растворителей!

Технические данные

Состав	композиция на основе синтетических полимеров, пигменты, целевые добавки, вода
Цвет	золотистый
Внешний вид пленки	глянцевая
Способ нанесения	только синтетической художественной флейцевой кистью для акрила; в противном случае высокий глянец не достигается.
Расход, г/м²	110÷120 в 1 слой
Разбавитель	вода
Время высыхания ч, не более	2÷3 часа «на отлип», 72 часа – набор основных свойств при 20°C и относительной влажности воздуха 65%
Условия нанесения	температура (7÷25)°C, относительная влажность воздуха не выше 80%.
Стойкость к воде	не менее 120 час
Адгезия	1 балл
Хранение	Хранить в герметичной таре при +5÷+25°C. Допускается 5 кратких циклов замораживания/оттаивания. Гарантийный срок хранения: 1 год в невскрытой заводской упаковке.

Рекомендации по применению

- Вновь оштукатуренные поверхности и свежий бетон выдержать не менее 15 дней до проведения окрасочных работ. Известковые, силикатные, цементные краски и мелящие и непрочные покрытия удалить полностью. Поверхности перед окраской очистить от пыли, грязи, жирных пятен, просушить, устранить дефекты и тщательно выровнять.
- Металлические поверхности очистить от продуктов коррозии, обезжирить, устранить дефекты, отшлифовать и обеспылить.
- Поверхность под «позолоту» должна быть **сухой, чистой, прочной, шлифованной и обеспыленной**.
- **1-й грунт.** Пористые минеральные сильновпитывающие поверхности обработать грунт-пропиткой «President R1», гладкие слабовпитывающие и гипсовые поверхности - грунтовкой «President R1K». **По остальным поверхностям запросить рекомендации Производителя.** Для получения покрытия с хорошим блеском подложка должна обладать равномерной слабовпитывающей способностью.
- **2-й грунт** – водно-дисперсионная акриловая грунт-эмаль «Панцирь FM» для металлических поверхностей. Наносить согласно инструкции.
- Для обеспечения высокого качества окрашиваемые поверхности должны быть хорошо освещены.
- Перед применением «Панцирь FM» и эмаль «President R4Gold» тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой не более чем на 5%.
- При нанесении и отверждении температура воздуха, поверхности и материалов должны находиться в пределах (7÷25)°C, а относительная влажность воздуха – не более 80%. Нанесение на элементы фасадов допускается только в отсутствии осадков и сильного ветра. При солнечной погоде окрашивать затененные

участки фасада, чтобы предотвратить неравномерное высыхание и дефекты окраски. Или обустроить сетчатые ограждения.

- Межслойная сушка – 1 час при 20°C.
- Окончательную прочность покрытие набирает в течение 2÷3 недель, до этого момента с поверхностью нужно обращаться бережно. Если ремонтные работы не завершены, то ранее окрашенную поверхность необходимо укрывать защитной пленкой от пыли, грязи, брызг и пр. загрязнений.

Меры предосторожности

Окрасочные работы выполнять в рабочей одежде и в перчатках, а при распылении – в респираторе и защитных очках. При попадании в глаза и на слизистые оболочки промыть большим количеством воды. Сразу после окончания работ руки и инструменты вымыть теплой водой с мылом. Не допускать попадания в канализацию, водоемы, почву. Отходы утилизировать согласно действующему законодательству РФ.

***При использовании на реставрационных и ответственных объектах
необходимы рекомендации изготовителя!***