



Силиконовая грунтовка «PRESIDENT R1Fibro»

для наружных и внутренних работ
ТУ 2316-024-51309101-2008



Описание: грунтовка «President R1Fibro» предназначена для обработки и грунтования неровных и растрескавшихся поверхностей, в целях их укрепления, материал перекрывает волосяные трещины, усиливает адгезию к последующим лакокрасочным слоям. Применяется по оштукатуренным поверхностям и старым дисперсионным покрытиям. Может перекрываться всеми фасадными красками серии «President R». При проведении работ внутри помещения материал «President R1Fibro» может быть использован в качестве покрытия с микроструктурой вместе со всеми дисперсионными красками, предназначенными для внутренних работ.

Замещаемый продукт - грунтовка «**FibroSil**».

Отличительные особенности

- Высокая выравнивающая способность;
- Высокая эластичность;
- Способность перекрывать трещины;
- Удобная в нанесении;
- Обладает высокой паропроницаемостью;
- Повышает срок службы декоративного покрытия;

Материал пожаровзрывобезопасный.

Технические данные

Цвет в таре	белый
Состав	композиция на основе кремнийорганических соединений, пигменты, наполнители, целевые добавки, вода
Разбавитель	вода
Плотность, г/см ³	ок.1,45
Расход, г/м ²	500÷700 в зависимости от состояния поверхности и метода нанесения
Способ нанесения	кисть, валик, щётка
Время высыхания до степ. 3	12 часов при +20°С и относительной влажности воздуха 65%
Условия нанесения	температура от +5°С до +30°С, относительная влажность воздуха не более 80%
Хранение	в не вскрытой таре в сухих складских помещениях при температуре от +5°С до +25°С; предохранять от влаги и попадания прямых солнечных лучей. гарантийный срок хранения - 24 месяца.

Рекомендации по применению:

- Перед окраской поверхность очистить от пыли, жирных пятен, высолов и прочих загрязнений, а также от мелящих и слабодержащихся покрытий. Обрабатываемая поверхность должна быть прочной и сухой!
- Нанесение на фасады зданий допускается только в отсутствии осадков на сухие поверхности. При солнечной погоде лучше обрабатывать затененные участки фасада, чтобы предотвратить преждевременное высыхание, что влияет на качество конечного покрытия.
- Биообрастания на внутренних поверхностях удалить механически и влажной промывкой или протиркой. На внешних поверхностях биообрастания удалить водо- или паро-струйным методом;
- Высолы удалить сильной струёй воды, а затем просушить поверхность;
- Вновь оштукатуренные поверхности обработать неразбавленной или разбавленной максимум на 5% грунтовкой «President R1Fibro» с помощью жестких кистей, валика или щеток, нанесение производить методом креста;
- Сильно впитывающие поверхности сначала следует обработать грунтовкой «President R1», а затем грунтовкой «President R1Fibro»;

- Гладкие поверхности сначала обработать грунтовкой «President R1K», а затем грунтовкой «President R1Fibro»;
- После окрашивания грунтовкой «President R1Fibro» поверхность должна быть тщательно выровнена;
- Сушка перед окраской при температуре воздуха и поверхности 20°C и относительной влажности воздуха не более 65% - не менее 12 час, при более низкой температуре и большей влажности время сушки следует увеличить до 24 час.

Меры предосторожности:

Окрасочные работы выполнять в рабочей одежде, в перчатках и защитных очках. Сразу после окончания работ руки и инструменты вымыть теплой водой с мылом. При попадании на слизистые оболочки глаз и органов дыхания, промыть большим количеством воды. При плохом самочувствии, немедленно обратиться за медицинской помощью (по возможности показать этикетку).

Не допускать попадания в канализацию, водоемы, на почву. Отходы утилизировать согласно действующему законодательству РФ.

***При использовании в ответственных случаях необходимы
рекомендации изготовителя!***