



## Лессирующая водно-дисперсионная грунтовка по дереву «PRESIDENT R1Wood»



для наружных и внутренних работ  
ТУ 2316-024-51309101-2008  
СГР № RU.77.99.88.015.E.052890.12.11

**Описание:** Водно-дисперсионная грунтовка «President R1Wood» предназначена для наружных и внутренних работ по подготовке к окраске деревянных окон, дверей, панелей, мебели и других новых и ремонтируемых изделий, окрашиваемых в промышленных, строительных и бытовых условиях. Приоритетное применение – в системе с эмалью «President R4Wood».

Белый или тонированный порозаполняющий грунт с фунгицидными добавками для защиты от грибка, гнили, плесени. Выравнивает цвет покрываемой поверхности, стабилизирует поверхностный слой, обеспечивает надежное и долговременное закрепление покрывного эмалевого слоя на таком сложном материале, как дерево. Значительно повышает качество и долговечность комплексного покрытия и существенно снижает расход более дорогостоящей эмали.

Быстро сохнет, имеет легкий характерный запах.

Материал экологичный, пожаро-взрывобезопасный.

### **Технические данные**

<b>Состав</b>	композиция на основе синтетических дисперсий, фунгициды, альгициды, целевые добавки, вода
<b>Разбавитель</b>	вода
<b>Плотность, г/см<sup>3</sup></b>	ок.1,2
<b>Расход, г/м<sup>2</sup></b>	90÷120 в зависимости от характера поверхности и метода нанесения
<b>Способ нанесения</b>	жесткие кисти или щетки
<b>Время высыхания до степ. 3</b>	1 час при +20°С и относительной влажности воздуха 65%
<b>Условия нанесения</b>	температура (15÷25)°С, относительная влажность воздуха не более 80%
<b>Хранение</b>	В не вскрытой таре в сухих складских помещениях при температуре от +5°С до +25°С; предохранять от влаги и попадания прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения - 24 месяца.

### **Рекомендации по применению:**

- Основание не должно иметь биопоражений, солей. Если имеются поражения их следует удалить с помощью специальных средств. Влажность древесины 11÷15 %.
- Перед нанесением состава на древесно-композитные материалы провести пробное нанесение.
- Поверхность под окраску должна быть сухой, чистой, прочной, свободной от пыли, жиров и других веществ, снижающих адгезию, прошлифованной и обеспыленной.
- Для грунтования дерева применять грунтовку «President R1Wood» белого или соответствующего эмали цвета. После высыхания грунтовки на ответственных изделиях провести легкую поверхностную шлифовку, пропылесосить и протереть слегка увлажненной тканью. На особо ответственных изделиях перед грунтованием также провести легкую шлифовку, предварительно подняв ворс распыленной водой и сушкой.
- Межслойная сушка – 4 час при 20°С.
- При нанесении и отверждении температура воздуха, поверхности и материалов должны находиться в пределах (15÷25)°С, а относительная влажность воздуха – не более 80%. Нанесение на элементы фасадов допускается только в отсутствии осадков и сильного ветра. При солнечной погоде окрашивать затененные участки фасада, чтобы предотвратить неравномерное высыхание и дефекты окраски. Или обустраивать сетчатые ограждения.

### **Меры предосторожности**

Окрасочные работы выполнять в рабочей одежде и в перчатках, а при распылении – в респираторе и защитных очках. При попадании в глаза и на слизистые оболочки промыть большим количеством воды. Сразу после окончания работ руки и инструменты вымыть теплой водой с мылом. Не допускать попадания в канализацию, водоемы, почву. Отходы утилизировать согласно действующему законодательству РФ.

**При использовании в ответственных случаях необходимы  
рекомендации изготовителя!**