



Износостойкая интерьерная краска
на основе силикона
«PRESIDENT R2»
ТУ 2316-024-51309101-2008



Описание Минерально-матовая интерьерная краска «President R2» предназначена для высококачественной окраски различных поверхностей: гипсокартона, штукатурки, кирпича, обоев «под окраску», дерева и других строительных материалов.

Краска не оставляет следов валика даже на стыках захваток, в том числе при скользящем свете. Может перекрывать старые покрытия даже в один слой, технологична, хорошо разравнивается. Является альтернативой **краски CapaSilan**.

Отличительные особенности:

- Долго не выцветает и не желтеет (высокая **стойкость к УФ-лучам**);
- Хорошо отмывается от загрязнений; очень **высокая стойкость к моющим и дезинфицирующим** средствам, **к мокрому истиранию (2 класс)**;
- Образует **микropористое** дышащее экологичное покрытие;
- Имеет прекрасную адгезию к различным материалам;
- Высокоукрывистая, экономичная;
- Легко наносится, разравнивается, не дает потеков;
- Отличная стойкость к биопоражению (заражению грибками и водорослями);
- Срок эксплуатации – не менее 10 лет.

Материал экологичен, пожаровзрывобезопасен, без растворителей!

Технические данные

Цветовая гамма	белый (белизна 97%), колеровка в любой цвет
Внешний вид пленки	матовая
Состав	Композиция на основе кремнийорганических соединений, пигменты, наполнители, целевые добавки, вода
Разбавитель	вода
Плотность, г/см ³	1,40÷1,45
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	50,0
Расход, г/м ²	120÷140 в 1 слой
Способ нанесения	кисть, валик, безвоздушное распыление
Рекомендованное количество слоев	2
Время высыхания до степ. 3	1 час при (20±2)°С и относительной влажности воздуха 65%
Условия нанесения	температура (5÷30)°С, относительная влажность воздуха не более 80%
Хранение	в не вскрытой таре в сухих складских помещениях при температуре (5÷30)°С; предохранять от влаги и попадания прямых солнечных лучей. Продукция с маркировкой ❄ выдерживает 5 кратких циклов замораживания – оттаивания до температуры -40°С без потери потребительских свойств. Гарантийный срок хранения: 24 месяца.

Рекомендации по применению:

- Перед окраской поверхность очистить от разделяющих веществ и загрязнений, а также от мелящих и слабодержащихся покрытий. Известковые, силикатные, цементные краски и меловую побелку удалить полностью. Вновь оштукатуренные поверхности выдержать не менее 15 дней до проведения окрасочных работ. Обрабатываемая поверхность должна быть прочной и сухой!
- Пористые сильно впитывающие поверхности обработать грунт-пропиткой «President R1», гладкие поверхности грунтовкой «President R1K».
- Чтобы получить покрытие с равномерным цветовым тоном, подложка должна обладать равномерной впитывающей способностью.

Перед применением краску перемешать, при необходимости разбавить водой не более чем на 5%.

Наносить кистью, валиком или методом безвоздушного распыления. При нанесении методом безвоздушного распыления угол распыления (40÷50)°, сопло (0,017÷0,019)", давление (140÷160) бар.

- При нанесении и отверждении краски температура воздуха, поверхности и самой краски должна находиться в пределах (5÷30)°С, а относительная влажность воздуха – не более 80%.
- Межслойная сушка – 1 час при 20°С.

- Окончательную прочность покрытие набирает в течение 3-4 недель, до этого момента с поверхностью нужно обращаться бережно. Если ремонтные работы не завершены, то ранее окрашенную поверхность необходимо укрывать защитной пленкой от пыли, грязи, брызг и пр. загрязнений.

Меры предосторожности:

Окрасочные работы выполнять в рабочей одежде и в перчатках, а при распылении – в респираторе и защитных очках. При попадании в глаза и на слизистые оболочки промыть большим количеством воды. Сразу после окончания работ руки и инструменты вымыть теплой водой с мылом. Не допускать попадания в канализацию, водоемы, почву. Отходы утилизировать согласно действующему законодательству РФ.

***При использовании на реставрационных и ответственных объектах
необходимы рекомендации изготовителя!***